SDI

ZIPBOND

ENG UNIVERSAL ADHESIVE
BUL УНИВЕРСАЛЕН АДХЕЗИВ
CES UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO
DAN UNIVERSAL LIMMENDE
DEU UNIVERSALKLEBER
ELL ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΛΛΗ
FIN YLEINEN LIIMA
FRA ADHÉSIF UNIVERSEL
HUN UNIVERZÁLIS ADHEZÍV
ITA ADESIVO UNIVERSALE
KOR 범용 접착제
LIT UNIVERSALUS KLIJAS
NOR UNIVERSALT KLEBEMIDDEL
POL UNIWERSALNY SYSTEM WIĄŻĄCY
POR ADESIVO UNIVERSAL
RON ADEZIV UNIVERSAL
SLK UNIVERZÁLNE LEPIDLO
SPA ADHESIVO UNIVERSAL
SWE UNIVERSAL LIMMANDE

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

EC REP
SDI Germany GmbH
Hansastrasse 35
51149 Cologne, Germany
T: +49 2203 9255 0

Last Revise: 09-2024

PAK41346 E

25°C 77°F
2°C 35°F
Allergies & Precautions
0297
CE Rx only
Paper

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE:
Zipbond Universal is designed for bonding dental materials. Zipbond Universal can also be used as a sealant or protective varnish.

DESCRIPTION:
Zipbond Universal is a single component, fluoride releasing, light cured universal adhesive system designed to provide consistent and reliable bonding using self etch, selective enamel etch, or total etch techniques.

INDICATIONS:
Direct Applications
- Light-cured composite restorations
- Light-cured compomers
- Cavity sealing prior to placement of indirect restorations
- Composite repair of porcelain and hybrid ceramic restorations
- Sealing exposed root surfaces which are causing hypersensitivity
- Core build ups using light-cure/ dual-cure composites
- Protective varnish for glass ionomer (GI) filling

Indirect Applications
- Cementation of indirect restorations

CONTRAINDICATIONS:
1. Pulp capping.
2. Do not use in anyone who has an allergy to acrylics or who has an allergic reaction to the material of this product.
3. Not to be used in combination with eugenol materials or haemostatics containing ferric compounds.
4. Do not use substances such as desensitisers, disinfectants, astringents, dental sealants, rinsing solutions containing EDTA or hydrogen peroxide. The residues of these substances can impair the bond strength and setting reaction of the adhesive, particularly with self-cure and dual cure materials.

SIDE EFFECTS:
- Areas around the pulp should be protected with a suitable pulp/ dentine protector, such as a calcium hydroxide liner, to prevent any potential irritation.
- The components of Zipbond Universal could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Zipbond Universal should not be used.

INTERACTIONS:
- Eugenol containing substances may inhibit the polymerisation process of adhesive materials. Therefore, using such materials in conjunction with Zipbond Universal must be avoided.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Preparation:
Isolation techniques must be used to prevent contamination. Rubber dam is the preferred mode of isolation. In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.

Tooth Preparation
1. Remove loose preparation debris by spraying with water.
2. Gently air-dry using 2-3 bursts of water-free/oil-free air or cotton pellets. Do not over dry the cavity. The cavity surface should have a slightly glossy appearance (do not desiccate). Over drying can lead to post-operative sensitivity.

DIRECT ADHESIVE APPLICATION
Direct filling restorations using light-cured composite and compomers/ Cavity sealing prior to placement of indirect restorations

Self-Etch Technique
1. Shake bottle prior to removing cap. Dispense one or two drops (depending on restoration size) of Zipbond Universal into a mixing well. Immediately replace the cap.
⚠ **CAUTION:** Do not dispense the material directly into the patient's mouth.
NOTE: Proceed to the next steps quickly as the liquid can evaporate and result in poor bonding.
2. Apply adhesive into the cavity by scrubbing for 10 seconds with a brush, such as Points (SDI Limited).
3. Leave on cavity surface for 10 seconds.
4. Blow with water-free/oil-free air until you see no movement of the bond (minimum 5 seconds).
NOTE: A vacuum aspirator can be used to prevent adhesive liquid from scattering.
5. Light cure for 10 seconds using a high power LED curing light (440-480nm wavelength), such as the Radii curing LED range (SDI Limited). Operate the light according to the manufacturer's instructions.
6. Place composite, such as Luna 2 (SDI Limited) or Aura Bulk Fill (SDI Limited), or place indirect restoration, all according to the manufacturer's instructions.
7. Instruct patient not to eat or drink for at least one hour after the procedure.

Core build ups using light cure/dual cure resin-based composites
1. Apply Zipbond Universal to tooth structure to be crowned according to 'Self Etch Technique'
2. Place light-cure composites, such as Luna 2 (SDI Limited) or Aura Bulk Fill (SDI Limited) or dual-cure composite, all according to the manufacturer's instructions.
NOTE: Zipbond Universal must be light cured before applying a dual cure composite.
3. Begin initial crown preparation.

Protective varnish for glass ionomer (GI) filling
1. Apply Zipbond Universal to the prepared tooth and scrub for 10 seconds with a brush, such as Points (SDI Limited).
2. Leave on the prepared tooth surface for 10 seconds.
3. Blow with water-free/oil-free air until you see no movement of the bond (minimum 5 seconds).
4. Light cure for 10 seconds using a high powered LED curing light (440-480nm wavelength), such as the Radii curing LED range (SDI Limited). Operate the light according to the manufacturer's instructions.
5. Adjust the occlusion if necessary and reapply the adhesive to the adjusted areas to seal the surface of the GI is protected.
6. Use a cotton pellet to remove the oxygen inhibition layer.

INDIRECT ADHESIVE APPLICATION
For substrate preparation, proceed according to the manufacturer's instructions for use of the substrate. After substrate has been prepared using the technique advised by the manufacturer, Zipbond Universal can be applied to the substrate according to the following steps:

Bottle delivery:
Shake bottle before use. Dispense one or two drops (depending on substrate size) of Zipbond Universal into a mixing well. Immediately replace the cap.
1. Apply adhesive to the substrate.
2. Leave on substrate surface for 10 seconds.
3. Blow with water-free/oil-free air until you see no movement of the bond (minimum 5 seconds).
NOTE: A vacuum aspirator can be used to prevent adhesive liquid from scattering.
4. Light cure for 10 seconds using a high powered LED curing light (440-480nm wavelength), such as the Radii curing LED range (SDI Limited). Operate the light according to the manufacturer's instructions.
5. The etching technique of your choice can be selected for your prepared tooth cavity. Carry out the application of the adhesive using your selected technique.
6. Apply resin-based luting cement as advised by substrate manufacturer's instructions for use and place indirect restoration on tooth accordingly.

STORAGE AND HANDLING:
- Avoid excess heat.
- Store at temperatures between 2° and 25°C / 28° - 77°F).
- For best results, apply adhesive at room temperature (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).

⚠ **PRECAUTIONS:**
- Zipbond Universal contains ethanol, a flammable substance.
- Do not use it near an open flame.
- Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and composite with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitisation.
- Discontinue use if any irritation develops.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light or heat.
- Keep stored away from direct light or heat.
- Brush applicators are for single use only. Reuse will result in cross contamination.

CAUTION: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

FIRST AID:
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove contaminated clothing. Wash skin thoroughly with water to remove solution. Seek medical attention in the event of irritation.
Ingestion: Rinse mouth with water and discard. Drink plenty of water/ milk. Do NOT induce vomiting. Seek medical attention.
Inhalation: No symptoms expected under normal conditions of use. If affected, move to well ventilated area.

If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of the product and to the competent authority in your state or country.
Dispose in accordance with local regulations.

SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional SDI representative.

BUL ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Zipbond Universal е предназначен за адхезия на дентални материали. Zipbond Universal може да се използва и като силант или защитен лак.

ОПИСАНИЕ:
Zipbond Universal е еднокомпонентна, отделяща флуорид, фотополимеризираща, универсална адхезивна система, предназначена да гарантира последователна и надеждна адхезия, чрез техники за самостоятелно ецване, селективно ецване на емайла или тотално ецване.

ПОКАЗАНИЯ:
Директни приложения
- Фотополимеризирани композитни възстановявания
- Фотополимеризирани компомери
- Запечатване на кавитети преди поставяне на индиректни възстановявания
- Композитни ремонтни възстановявания на порцеланови и хибридни керамични възстановявания
- Запечатване на открити корекции на повърхности, които причиняват свръхчувствителност
- Изграждане на пънчета с помощта на фотополимеризирани и самополимеризиращи композити.
- Защитен лак за глас-йономерни запълвания

Индиректни приложения
- Циментиране на индиректни реставрации

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Пулпно покритие.
2. Не използвайте при хора, които имат алергия към акрил или които имат алергична реакция към материала на този продукт.
3. Да не се комбинира с материали съдържащи евгенол или хемостатици, съдържащи железни съединения.
4. Не използвайте вещества като десенсибилизатори, дезинфектанти, адстрингенти, дентинови силанти, разтвори за изплакване, съдържащи EDTA или водороден пероксид. Остатъците от тези вещества могат да нарушат силата на свързване и реакцията на втвърдяване на адхезива, особено при самополимеризиращи се и двойно полимеризиращи се материали.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Областите около пулпата трябва да бъдат защитени с подходящ протектор за пулпа/дентин, като калциево хидроксидна подложка, за да се предотврати всяко потенциално дразнене.
- Компонентите на Zipbond Universal могат в редки случаи да причинят сенсибилизация. В тези случаи Zipbond Universal не трябва да се използва.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Подготовка:
Трябва да се използват техники за изолиране, за да се предотврати замърсяване. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация. В случаите, когато е необходима защита на пулпата, използвайте калциево-хидроксидна подложка.

Подготовка на зъбите
1. Отстранете излишните остатъци от препарацията, чрез пръскане на вода.
2. Внимателно изсушете с въздух, като използвате 2-3 струи въздух без вода/без масло или сух памучни тампони. Не пресушавайте кавитета. Повърхността на кавитета трябва да изглежда леко лъскава (не пресушавайте). Прекомерното изсушаване може да доведе до постоперативна чувствителност.

ДИРЕКТНО НАНАСЯНЕ НА АДХЕЗИВА
Директни възстановявания с помощта на фотополимеризиращ композит и компомери/ Запечатване на кавитета преди поставяне на индиректни възстановявания

Самоецваща техника
1. Разклатете бутилката преди да отстраните капачката. Нанесете една или две капки (в зависимост от размера на възстановяването) Zipbond Universal в кладенче за смесване. Незабавно поставете капачката.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** Не разпръсквайте материала директно в устата на пациента
ЗАБЕЛЕЖКА: Премахнете бързо към следващите стъпки, тъй като течността може да се изпари и да доведе до лошо свързване.
2. Нанесете адхезива в кавитета, като разтривате 10 сек. с четка, като апликаторите Points (SDI Limited).
3. Оставете върху повърхността на кавитета за 10 сек.
4. Издухайте с въздух без вода/без масло, докато спре движението на бонда (минимум 5 сек.).
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се използва вакуумен аспиратор, за да се предотврати разпръскването на адхезивната течност.
5. Фотополимеризирайте за 10 сек., като използвате високоскоростна LED полимеризираща лампа (440-480nm дължина на вълната), като гамата Radii LED фотолампи (SDI Limited). Работете с лампата според инструкциите на производителя.
6. Поставете композит, като Luna 2 (SDI Limited) или Aura Bulk Fill (SDI Limited), или поставете индиректно възстановяване, всичко според инструкциите на производителя.
7. Инструктирайте пациента да не яде или пие поне един час след процедурата.

Селективна ецваща техника
1. Нанесете ец гел с фосфорна киселина, като Super Etch 37% (SDI Limited), върху зъбния емайл, според инструкциите на производителя.
2. Изплакнете обилно с вода и подсушете с въздух без вода/без масло или с памучни тампони. Не пресушавайте.
3. Нанесете адхезива, според случаите в „Самоецваща техника".

Тотална ецваща техника
1. Нанесете ецващ гел с фосфорна киселина, като Super Etch 37% (SDI Limited), върху зъбната структура (емайл и дентин) според инструкциите на производителя.
2. Изплакнете обилно с вода и подсушете с въздух без вода/без масло или с памучни тампони. Не пресушавайте.
3. Нанесете адхезива, според случаите в „Самоецваща техника".

Композитна поправка на порцеланови и хибридни керамични възстановявания
1. Подгответе повърхността според инструкциите за употреба на производителя.
2. Нанесете адхезива върху основата, като търкате за 10 сек. с четка, като апликаторите Points (SDI Limited).
3. Оставете върху повърхността за 10 сек.
4. Издухайте с въздух без вода/без масло, докато спре движението на бонда (минимум 5 сек.).
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се използва вакуумен аспиратор, за да се предотврати разпръскването на адхезива.
5. Фотополимеризирайте за 10 сек., като използвате високоскоростна LED полимеризираща лампа (440-480nm дължина на вълната), като гамата Radii LED фотолампи (SDI Limited). Работете с лампата според инструкциите на производителя.
6. Поставете композит, като Luna 2 (SDI Limited) или Aura Bulk Fill (SDI Limited), според инструкциите на производителя..

Запечатване на открите коренови повърхности, които причиняват свръхчувствителност
Запечатване на откритите коренови повърхности, които причиняват свръхчувствителност
1. Почистете зъбната повърхност според 'Подготовка на зъбите'.
2. Нанесете адхезива върху зъбната повърхност според 'Самоецваща техника'.
3. Поставете композит, като Luna 2 (SDI Limited) или Aura Bulk Fill (SDI Limited), според инструкциите на производителя.

Изграждане на пънчета с помощта на фотополимеризиращи и самополимеризиращи композити
1. Нанесете Zipbond Universal на зъбната повърхност, върху която ще се поставя корона според 'Самоецваща техника'
2. Поставете фотополимеризиращ композит, като Luna 2 (SDI Limited) или Aura Bulk Fill (SDI Limited), или двойно полимеризиращ композит, всичко според инструкциите на производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Zipbond Universal трябва да бъде фотополимеризиран преди нанасяне на композит с двойна полимеризация.
3. Започнете първоначалната подготовка на короната.

Защитен лак за глас-йономерни / ГИ/запълвания
1. Нанесете адхезива върху подготвената повърхност, като разтъркате за 10 сек. с четка, като апликаторите Points (SDI Limited).
2. Оставете върху подготвената зъбна повърхност за 10 сек.
3. Издухайте с въздух без вода/без масло, докато спре движението на бонда (минимум 5 сек.).
4. Фотополимеризирайте за 10 сек., като използвате високоскоростна LED полимеризираща лампа (440-480nm дължина на вълната), като гамата Radii LED фотолампи (SDI Limited). Работете с лампата според инструкциите на производителя.
5. Коригирайте оклузията, ако е необходимо, и нанесете отново адхезива върху коригираните зони, за да сте сигурни, че повърхността на ГИ е защитена.
Използвайте памучни тампони, за да отстраните слоя, блокиращ кислорода.

ИНДИРЕКТНО НАНАСЯНЕ НА АДХЕЗИВА
За подготовката на повърхността продължете според инструкциите на производителя за употреба на адхезива. След като основата е била подготвена с помощта на техниката, препоръчана от производителя, Zipbond Universal може да се нанесе върху основата съгласно следните стъпки:

Bottle delivery:
Работа с бутилката: Разклатете бутилката преди употреба. Поставете една или две капки (в зависимост от размера на повърхността) от Zipbond Universal в кладенче за смесване. Незабавно поставете капачката.
1. Нанесете адхезива върху основата.
2. Оставете върху повърхността за 10 сек.
3. Издухайте с въздух без вода/без масло, докато спре движението на бонда (минимум 5 сек.).
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се използва вакуумен аспиратор, за да се предотврати разпръскването на адхезивната течност.
4. Фотополимеризирайте за 10 сек., като използвате високоскоростна LED полимеризираща лампа (440-480nm дължина на вълната), като гамата Radii LED фотолампи (SDI Limited). Работете с лампата според инструкциите на производителя.
5. Изберете техниката за ецване, която ще бъде използвана за кухината на зъба. Извършете нанасянето на адхезива съгласно избраната от вас техника.
6. Нанесете цимент за циментиране на основата на смола, както е посочено в инструкциите за употреба на производителя на материала, след което поставете индиректното възстановяване върху зъба.

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА:
- Избягвайте прекомерната топлина.
- Съхранявайте при температури между 2°C (35°F) - 25°C (77°F).
За най-добри резултати нанесете адхезива при стайна температура (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).

⚠ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**
- Zipbond Universal съдържа етанол, запалимо вещество.
- Не го използвайте в близост до открит пламък. Избягвайте продължителен контакт на бонда и композита с кожата или меките тъкани на устната кухина, тъй като може да причини възпаление или кожна свръхчувствителност.
Прекратете употребата, ако се появи някакво дразнене..
- Само за професионална употреба.
- Да се съхранява отдалеч от деца и домашни любимци.
- Да не се приема вътрешно.
- Да не се използва след изтичане срока на годност.
- Не излагайте материала на ярка светлина или топлина.
- Апликаторите с четки са само за еднократна употреба. Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване.

ВНИМАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това устройство по лекарско предписание.

ПЪРВА ПОМОЩ
Очи (контакт): Измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
Кожа (контакт): Отстранете с кърпа или гъба, напоена с алкохол. Измийте обилно с вода.
Поглъщане: Изплакнете устата с вода и изхвърлете. Пийте много течности. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават.
Вдишване: Не се очакват симптоми при нормални условия на употреба. При въздействие, преместете се на добре проветриво място.

Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте този инцидент на производителя и на компетентния орган във вашия щат или държава. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

ИЛБ /информационен лист за безопасност/ можете да намерите на www.sdi.com.au или се свържете с вашия регионален представител.

CES NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Zipbond Universal je určen k bondování dentálních materiálů. Zipbond Universal lze použít také jako tmel nebo ochranný lak.

POPIS:
Zipbond Universal je jednosložkový, fluoridy uvolňující, světlem vytvrzovaný univerzální adhezivní systém, který k zajištění konzistentního a spolehlivého lepení pomocí technik samoleptání, selektivního leptání skloviny nebo celkového leptání.

INDIKACE:
Přímé aplikace lepidla
- Světlem vytvrzované kompozitní výplně
- Světlem vytvrzované kompomery
- Utěsnění dutiny před umístěním nepřímých výplní
Opravy porcelánových a hybridních keramických výplní s použitím kompozitu
Utěsnění exponovaných povrchů kořenů, které způsobují přecitlivělost
- Dostavby jádra pomocí světlem vytvrzovaných/duálně vytvrzovaných kompozitů
Ochranný lak pro skloionomerní (GI) výplně

Nepřímé aplikace lepidla
Cementování nepřímých výplní

KONTRAINDIKACE:
1. Uzavírání dřeně.
2. Nepoužívejte u osob, které mají alergii na akryl nebo u nichž se vyskytla alergická reakce na materiál tohoto výrobku.
3. Nepoužívejte v kombinaci s eugenolovými materiály nebo hemostatiky obsahujícími sloučeniny železa.
4. Nepoužívejte látky, jako jsou desenzibilizátory, dezinfekční prostředky, adstringenty, dentinové tmely, oplachovací roztoky obsahující EDTA nebo peroxid vodíku. Zbytky těchto látek mohou zhoršit pevnost vazby a reakci tuhnutí adheziva, zejména u samovytvrzujících a duálně vytvrzujících materiálů.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
- Oblasti v okolí dřeně musí být chráněny vhodným chráničem dřeně/dentinu, jako například vložkou z hydroxidu vápenatého, aby se zabránilo případnému podráždění.
- Složky lepidla Zipbond Universal mohou ve vzácných případech reagovat při materiálet i dette produkt.
3. Må ikke bruges i kombination med eugenolmaterialer eller hæmostatika, der indeholder jernholdige forbindelser.
4. Brug ikke stoffer såsom desensibiliserende midler, desinfektionsmidler, astringerende midler, dentinbindingsmidler, skylleopløsninger, der indeholder EDTA eller hydrogenperoxid. Rester af disse stoffer kan forringe bindingsstyrken og hærdningsreaktionen af klæbemidlet, især med selvhærdende og dobbelthærdende materialer.

BIVIRKNINGER:
- Områder omkring pulpen bør beskyttes med en egnet pulp/ dentinbeskytter, såsom en calciumhydroxidforing, for at forhindre eventuel irritation.
- Komponenterne i Zipbond Universal kan i sjældne tilfælde forårsage sensibilisering. I disse tilfælde bør Zipbond Universal ikke anvendes.

INTERAKTIONER:
- Eugenholdige stoffer kan hæmme polymerisationsprocessen for klæbende materialer. Derfor skal det undgås at bruge sådanne materialer sammen med Zipbond Universal.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Forberedelse:
Isoleringsteknikker skal bruges til at forebygge kontaminering. Kofterdam er den foretrukne isoleringsmåde. I tilfælde, hvor beskyttelse af pulpen er nødvendig, skal du bruge en foring af calciumhydroxid.

Tandforberedelse
1. Fjern løse forberedelsesrester ved at sprøjte med vand.
2. Lufttør forsigtigt med 2-3 skud vandfri/oliefri luft eller bomuldspellets. Overtør ikke hulrummet. Overfladen skal have et let blankt udseende (må ikke tørre ud). Hvis der overtørres kan det føre til overfølsomhed efter proceduren.

DIREKTE PÅFØRING AF KLÆBEMIDLER
Direkte fyldningsrestaureringer ved brug af lyshærdet komposit og kompomerer/kavitetsforsegling før placering af indirekte restaureringer.

Selektiv aetsningsteknik
1. Omryst flasken, indtil hætten fjernes. Dryp en eller to dråber (afhængigt af restaureringsstørrelsen) af Zipbond Universal i en blandebrønd. Sæt straks låget på flasken igen.
⚠ **FORSIGTIG:** Dryp ikke materialet direkte i patientens mund
BEMÆRK: Fortsæt hurtigt til de næste trin, da væsken kan fordampe og dette kan forårsage en dårlig klæbning.
2. Påfør klæbemidlet i hulrummet ved at skrubbe i 10 sekunder med en børste, såsom Points (SDI Limited).
3. Efterlad på hulrummets overflade i 10 sekunder.
4. Blæs med vandfri/oliefri luft, indtil der ikke er nogen bevægelse i bindingen (minimum 5 sekunder).
BEMÆRK: Der kan bruges et sugeapparat til at fordrive, at den klæbende væske spredes sig.
5. Lyshærdning i 10 sekunder ved brug af højeffekt LED-hærdningslys (440-480nm bølgelængde), såsom Radii-hærdende LED-serien (SDI Limited). Betjen lyset i henhold til producentens instruktioner.
6. Placer kompost, såsom Luna 2 (SDI Limited) eller Aura Bulk Fill (SDI Limited), eller placer en indirekte restaurering, alt i henhold til producentens instruktioner.
7. Instruer patienten i ikke at spise eller drikke i mindst en time efter proceduren.

Selektiv aetsningsteknik
1. Påfør fosforsyre aetsningsgel såsom Super Etch 37% (SDI Limited), på tandemaljen i henhold til producentens instruktioner.
2. Skyl grundigt med vand og tør derefter med vandfri/oliefri luft eller med bomuldspellets. Må ikke tørres for meget.
3. Påfør klæbemidlet i henhold til trinene i 'Selektiv aetsningsteknik'.

Total Selektiv aetsningsteknik
1. Påfør fosforsyre aetsningsgel, såsom Super Etch 37% (SDI Limited), på tandstrukturen (emalje & dentin) i henhold til producentens instruktioner.
2. Skyl grundigt med vand og tør derefter med vandfri/oliefri luft eller med bomuldspellets. Må ikke tørres for meget.
3. Påfør klæbemidlet i henhold til 'Selektiv aetsningsteknik'.

Flaske:
Ryst flasken før brug. Dryp en eller to dråber (afhængigt af substratets størrelse) af Zipbond Universal i en blandebrønd. Sæt straks låget på flasken igen.
1. Placer klæbemidlet på substratet.
2. Lad det sidde på overfladen af substratet i 10 sekunder.
3. Blæs med vandfri/oliefri luft, indtil der ikke er nogen bevægelse i bindingen (minimum 5 sekunder).
BEMÆRK: Der kan bruges et sugeapparat til at forhindre, at den klæbende væske spreder sig.
4. Lyshærdning i 10 sekunder ved brug af højeffekt LED-hærdningslys (440-480nm bølgelængde), såsom Radii-hærdende LED-serien (SDI Limited). Betjen lyset i henhold til producentens instruktioner.
5. Den selektive aetsningsteknik efter eget valg kan vælges til din forberedte tandhulrum. Udfør påføringen af klæbemidlet ved brug af din valgte teknik.
6. Påfør harpiksbaseret tætningscement som anbefalet af substratproducentens brugsanvisning og placer indirekte restaurering på tanden i overensstemmelse hermed.

OPBEVARING OG HÅNDTERING:
- Undgå overdreven varme.
- Opbevares ved en temperatur mellem 2°C og 25°C (35°F - 77°F).
- For de bedste resultater, påfør klæbemidlet ved stuetemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).

⚠ **FORHOLDSREGLER**
- Zipbond Universal indeholder ethanol, et brandfarligt stof.
- Må ikke bruges i nærheden af åben ild.
- Patienter med kendt overfølsomhed eller allergiske reaktioner til dette produkt må ikke bruge det.
Stop brugen hvis der opstår irritation.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Må ikke indtages.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Udsæt ikke materialet for direkte lys eller varme.
- Skal opbevares væk fra direkte lys eller varme.
- Børsteapplikatorer er kun til engangsbrug. Genbrug vil resultere i krydskontaminering.

ADVARSEL: Forbundsloven begrænser dette udstyr til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

FØRSTEHJÆLP
- **Øjne (kontakt):** Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- **Hud (kontakt):** Fjern forurenet tøj. Skyl huden grundigt med vand for at fjerne opløsningen. Søg lægehjælp i tilfælde af irritation.
- **Indtagelse:** Skyl munden grundigt med vand. Drik rigeligt med vand/mælk. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp hvis symptomer fortsætter.
- **Indånding:** Der forventes ingen symptomer under normale brugsforhold. Hvis påvirket, flyt til et godt ventileret område.

Hvis der er opstået en alvorlig hændelse på grund af dette produkt, bedes du rapportere denne hændelse til producenten af dette produkt og til den kompetente myndighed i din stat eller dit land. Bortskaf i henhold til lokale regler.

SDS er tilgængelig på www.sdi.com.au eller kontakt din regionale repræsentant.

DEU GEBRAUCHSANWEISUNG

VERWENDUNGSZWECK:
Zipbond Universal dient zur Haftvermittlung für Dentalmaterialien. Zipbond Universal eignet sich auch als Versiegelungsmaterial oder Schutzlack.

BESCHREIBUNG:
Zipbond Universal ist ein fluoridabgebendes, lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv-System, das für konstante und verlässliche Haftung in der Self-Etch-, Selective-Etch- und Total-Etch-Technik konzipiert wurde.

INDIKATIONEN:
Direkte Anwendungen
- Füllungen mit lichthärtendem Kompomer
- Füllungen mit lichthärtenden Kompomer
- Kavitäten-Versiegelung vor dem Einsetzen indirekter Restaurationen
- Reparatur keramischer und hybridkeramischer Restaurationen mit Komposit
- Versiegelung freiliegender, Hypersensibilität verursachender Wurzeloberflächen
- Stumpfaufbauten mit licht oder dualhärtendem Komposit
- Schutzlack für Füllungen aus Glasionomer (GI)

Indirekte Anwendungen
- Befestigung indirekter Restaurationen

KONTRAINDIKATIONEN:
1. Pulpaüberkappung.
2. Nicht bei Personen mit Acrylat-Allergie oder allergischen Reaktionen auf Inhaltsstoffe des Produkts vorgesehen.
3. Nicht in Kombination mit eugenolhaltigen Materialien oder Eisenverbindungen enthaltenden Hämostatika verwenden.
4. Keine Substanzen wie Desensibilisierungsmittel, Desinfektionsmittel, Adstringenzien, Dentin-Versiegler, Spüllösungen mit EDTA oder Wasserstoffperoxid verwenden. Die Rückstände dieser Substanzen können Haftfestigkeit und Abbindereaktion des Adhäsivs beeinträchtigen, speziell bei selbst- und dualhärtenden Materialien.

NEBENWIRKUNGEN:
- Pulpanahe Bereiche sollten mit einem geeigneten Pulpa-/ Dentinschutz, wie Calciumhydroxid-Liner, um eine mögliche Reizung zu vermeiden.
- Die Bestandteile von Zipbond Universal können in seltenen Fällen eine Sensibilisierung auslösen. In diesen Fällen sollte Zipbond Universal nicht verwendet werden.

WECHSELWIRKUNGEN:
- Eugenolhaltige Materialien können die Polymerisierung des Adhäsivs hemmen. Solche Materialien dürfen nicht in Verbindung mit Zipbond Universal verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
Vorbereitung:
Zur Verhinderung von Kontaminationen muss das Arbeitsfeld isoliert werden. Am besten eignet sich dafür ein Kofferdam. Die Pulpa nötigenfalls mit einem Calciumhydroxid-Liner schützen.

Zahnpräparation
1. Lose Präparationsrückstände mit Wasserspray entfernen.
2. Schonend mit 2-3 Stößen wasser und ölfreier Druckluft oder Wattepellets trocknen. Die Kavität nicht übertrocknen. Die Oberfläche sollte leicht glänzen (nicht ganz austrocknen). Übertrocknen kann postoperative Sensibilität verursachen.

DIREKTE ADHÄSIV-ANWENDUNG
Füllungen mit lichthärtendem Komposit oder Kompomeren/ Kavitäten-Versiegelung vor dem Einsetzen indirekter Restaurationen

Self-Etch-Technik
1. Vor dem Öffnen der Flasche vorsichtig schütteln. Ein bis zwei Tropfen Zipbond Universal (je nach Größe der Restauration) in eine chemisch saubere Mischwanne. Die Flasche sofort wieder verschließen.
⚠ **VORSICHT:** Das Material nicht direkt in den Mund des Patienten spritzen.
HINWEIS: Zügig mit der Arbeit fortfahren, da sonst Verdunstung die Haftung mindern kann.
2. Das Adhäsiv 10 Sekunden mit einem Pinsel, z.B. Points (SDI Limited), in die Kavität einmassieren.
3. Dann 10 Sekunden einwirken lassen.
4. Mit wasser und ölfreier Druckluft trocknen, bis das Adhäsiv nicht mehr beweglich ist (mindestens 5 Sekunden).
HINWEIS: Mit dem Sauger kann verhindert werden, dass das Adhäsiv verspritzt wird.
5. Mit Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe (Wellenlänge 440-480 nm), z.B. einer Radii LED-Lampe (SDI Limited), 10 Sekunden lichthärten. Die Lampe nach Anleitung des Herstellers verwenden.
6. Das Komposit, z.B. Luna 2 (SDI Limited) oder Aura Bulk Fill (SDI Limited), applizieren bzw. die indirekte Restauration einsetzen, jeweils nach Anleitung des Herstellers.
7. Den Patienten informieren, dass er nach der Behandlung mindestens eine Stunde nichts essen oder trinken darf.

Selective-Etch-Technik
1. Phosphorsäure-Ätzgel, z.B. Super Etch 37% (SDI Limited), nach Anleitung des Herstellers auf den Zahnschmelz auftragen.
2. Gründlich mit Wasser spülen und mit wasser und ölfreier Druckluft oder Wattepellets trocknen. Nicht übertrocknen.
3. Das Adhäsiv wie unter „Self-Etch-Technik" beschrieben anwenden.

Total-Etch-Technik
1. Phosphorsäure-Ätzgel, z.B. Super Etch 37% (SDI Limited), nach Anleitung des Herstellers auf die Zahnsubstanz (Schmelz und Dentin) auftragen.
2. Gründlich mit Wasser spülen und mit wasser und ölfreier Druckluft oder Wattepellets trocknen. Nicht übertrocknen.
3. Das Adhäsiv wie unter „Self-Etch-Technik" beschrieben anwenden.

Reparatur keramischer und hybridkeramischer Restaurationen mit Komposit
1. Das Substrat nach Anleitung des Herstellers vorbehandeln.
2. Das Adhäsiv 10 Sekunden mit einem Pinsel, z.B. Points (SDI Limited), in das Substrat einmassieren.
3. Dann 10 Sekunden einwirken lassen.
4. Mit wasser und ölfreier Druckluft trocknen, bis das Adhäsiv nicht mehr beweglich ist (mindestens 5 Sekunden).
HINWEIS: Mit dem Sauger kann verhindert werden, dass das Adhäsiv verspritzt wird.
5. Mit Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe (Wellenlänge 440-480 nm), z.B. einer Radii LED-Lampe (SDI Limited), 10 Sekunden lichthärten. Die Lampe nach Anleitung des Herstellers verwenden.
6. Das Komposit, z.B. Luna 2 (SDI Limited) oder Aura Bulk Fill (SDI Limited), nach Anleitung des Herstellers applizieren.

PRÄPARATIONSEMPFEHLUNG:
Zipbond Universal eignet sich für alle Präparationsformen, einschließlich Anschrägungen und Stufenpräparationen. Zipbond Universal kann auch als Versiegelungsmaterial oder Schutzlack verwendet werden.

Selektive Schmelzätzung:
Die Schmelzoberfläche sollte mit einem feinkörnigen Diamantschleifer (Körnung 30 µm) präpariert werden, um eine gleichmäßige Schmelzoberfläche zu erhalten. Anschließend die Schmelzoberfläche mit Phosphorsäure-Ätzgel, z.B. Super Etch 37% (SDI Limited), nach Anleitung des Herstellers selektiv ätzen.

Totale Ätzung:
Präparation mit einem feinkörnigen Diamantschleifer (Körnung 30 µm) durchführen, um eine gleichmäßige Schmelzoberfläche zu erhalten. Anschließend die Schmelz- und Dentinoberfläche mit Phosphorsäure-Ätzgel, z.B. Super Etch 37% (SDI Limited), nach Anleitung des Herstellers ätzen.

Applikation:
1. Zipbond Universal in eine Mischwanne geben. Pro Kavität 1 Tropfen Zipbond Universal und 1 Tropfen Aktivator dosieren. Flaschen sofort wieder verschließen.
2. Mit einem Pinsel, z.B. Points (SDI Limited), 10 Sekunden lang in die Kavität einmassieren.
3. Mit einem milden Luftstrom 5 Sekunden verdunsten lassen.
4. Mit einem milden Luftstrom 5 Sekunden lang polymerisieren.
5. Restauration mit einem geeigneten Komposit, z.B. Luna 2 (SDI Limited) oder Aura Bulk Fill (SDI Limited), applizieren und polymerisieren.

Reparatur keramischer und hybridkeramischer Restaurationen mit Komposit
1. Das Substrat nach Anleitung des Herstellers vorbehandeln.
2. Das Adhäsiv 10 Sekunden mit einem Pinsel, z.B. Points (SDI Limited), in das Substrat einmassieren.
3. Dann 10 Sekunden einwirken lassen.
4. Mit wasser und ölfreier Druckluft trocknen, bis das Adhäsiv nicht mehr beweglich ist (mindestens 5 Sekunden).
HINWEIS: Mit dem Sauger kann verhindert werden, dass das

- I componenti di Zipbond Universal potrebbero, in rare occasioni, causare sensibilizzazione. In questi casi, Zipbond Universal non deve essere utilizzato.

INTERAZIONI:
- Le sostanze contenenti eugenolo possono inibire il processo di polimerizzazione dei materiali adesivi. Pertanto, l'uso di tali materiali in combinazione con Zipbond Universal deve essere evitato.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Preparazione:
Devono essere utilizzate tecniche di isolamento per evitare la contaminazione. E' preferibile l'utilizzo di diga in lattice.
Nei casi in cui è necessaria una protezione della polpa, utilizzare un liner in idrossido di calcio.

Preparazione del dente
1. Rimuovere i detriti della preparazione spruzzando acqua.
2. Asciugare delicatamente con 2-3 getti d'aria priva di acqua/olio o con palline di cotone. Non asciugare eccessivamente la cavità. La superficie della cavità deve avere un aspetto leggermente lucido (non essiccare). Un'asciugatura eccessiva può provocare una sensibilità post-operatoria.

APPLICAZIONE DIRETTA DELL'ADESIVO
Ricostruzione diretta del materiale da otturazione con compositi e compomeri fotopolimerizzabili / Sigillatura della cavità prima del posizionamento di restauri indiretti

Tecnica di automordenzatura
1. Agitare il flacone prima di rimuovere il tappo. Versare una o due gocce (a seconda delle dimensioni del restauro) di Zipbond Universal in un pozzetto di miscelazione. Riposizionare immediatamente il tappo.
2. **AVVISO:** non erogare il materiale direttamente nella bocca del paziente.
NOTA: procedere rapidamente ai passaggi successivi poiché l'eventuale evaporazione del liquido può risultare in uno scarso incollaggio.
2. Applicare l'adesivo nella cavità strofinando per 10 secondi con uno spazzolino, ad esempio Points (SDI Limited).
3. Lasciare agire sulla superficie della cavità per 10 secondi.
4. Soffiare con aria priva di acqua/olio fino a quando l'adesivo non è immobile (minimo 5 secondi).
NOTA: è possibile utilizzare un aspiratore per evitare uno sgarrgiamento del liquido adesivo.
5. Fotopolimerizzare per 10 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm), come la gamma di LED polimerizzanti Radii (SDI Limited). Utilizzare la lampada secondo le istruzioni del produttore.
6. Posizionare il restauro, come Luna 2 (SDI Limited) o Aura Bulk Fill (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore.

Sigillatura delle superfici radicolari esposte che causano ipersensibilità
1. Pulire la superficie del dente secondo le "Tecnica dell'automordenzatura".
3. Applicare un composito, come Luna 2 (SDI Limited) o Aura Bulk Fill (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore.

Ricostruzione di monconi con materiali a base di resina fotopolimerizzabili / a doppia polimerizzazione
1. Applicare Zipbond Universal sulla struttura del dente da coronare secondo la "Tecnica dell'automordenzatura".
2. Posizionare i compositi fotopolimerizzabili, come Luna 2 (SDI Limited) o Aura Bulk Fill (SDI Limited) o il composito a doppia polimerizzazione, secondo le istruzioni del produttore.
NOTA: Zipbond Universal deve essere fotopolimerizzato prima di applicare un composito a doppia polimerizzazione.
3. Iniziare la preparazione iniziale della corona.

Vernice protettiva per riempimento in vetroionomero (GI, glass ionomer)
1. Applicare Zipbond Universal sul dente preparato e strofinare per 10 secondi con una spazzolino, ad esempio Points (SDI Limited).
2. Lasciare sulla superficie preparata del dente per 10 secondi.
3. Soffiare con aria priva di acqua/olio fino a quando l'adesivo non è immobile (minimo 5 secondi).
4. Fotopolimerizzare per 10 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm), come la gamma di LED polimerizzanti Radii (SDI Limited). Utilizzare la lampada secondo le istruzioni del produttore.
5. Procedere con la preparazione del dente.

Rimozione di manufatti protesici
1. Applicare il gel mordenzante all'acido fosforico, come Super Etch 37% (SDI Limited), sulla struttura del dente (smalto e dentina) secondo le istruzioni del produttore.
2. Sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con aria priva di acqua/olio o con palline di cotone. Non asciugare eccessivamente.
3. Applicare l'adesivo secondo la "Tecnica dell'automordenzatura".

Riparazione in composito di restauri in porcellana e ceramica ibrida
1. Preparare il substrato secondo le istruzioni per l'uso del produttore.
2. Applicare l'adesivo sul substrato strofinando per 10 secondi con uno spazzolino, ad esempio Points (SDI Limited).
3. Lasciare agire sulla superficie del substrato per 10 secondi.
4. Soffiare con aria priva di acqua/olio fino a quando l'adesivo non è immobile (minimo 5 secondi).
NOTA: è possibile utilizzare un aspiratore per evitare uno sgarrgiamento del liquido adesivo.
5. Fotopolimerizzare per 10 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm), come la gamma di LED polimerizzanti Radii (SDI Limited). Utilizzare la lampada secondo le istruzioni del produttore.
6. Posizionare il composito, come Luna 2 (SDI Limited) o Aura Bulk Fill (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore.

Corrosione di automordenzatura selettiva
1. Applicare il gel mordenzante all'acido fosforico, come Super Etch 37% (SDI Limited), sulla struttura dei denti (smalto e dentina) secondo le istruzioni del produttore.
2. Sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con aria priva di acqua/olio o con palline di cotone. Non asciugare eccessivamente.
3. Applicare l'adesivo secondo la "Tecnica dell'automordenzatura".

Riparazione in composito di restauri in porcellana e ceramica ibrida
1. Preparare il substrato secondo le istruzioni per l'uso del produttore.
2. Applicare l'adesivo sul substrato strofinando per 10 secondi con uno spazzolino, ad esempio Points (SDI Limited).
3. Lasciare agire sulla superficie del substrato per 10 secondi.
4. Soffiare con aria priva di acqua/olio fino a quando l'adesivo non è immobile (minimo 5 secondi).
NOTA: è possibile utilizzare un aspiratore per evitare uno sgarrgiamento del liquido adesivo.
5. Fotopolimerizzare per 10 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm), come la gamma di LED polimerizzanti Radii (SDI Limited). Utilizzare la lampada secondo le istruzioni del produttore.
6. Posizionare il restauro, come Luna 2 (SDI Limited) o Aura Bulk Fill (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore.

Corrosione di mordenzatura selettiva
1. Applicare il gel mordenzante all'acido fosforico, come Super Etch 37% (SDI Limited), sulla struttura dei denti (smalto e dentina) secondo le istruzioni del produttore.
2. Posizionare i compositi fotopolimerizzabili, come Luna 2 (SDI Limited) o Aura Bulk Fill (SDI Limited) o il composito a doppia polimerizzazione, secondo le istruzioni del produttore.
NOTA: Zipbond Universal deve essere fotopolimerizzato prima di applicare un composito a doppia polimerizzazione.
3. Iniziare la preparazione iniziale della corona.

Vernice protettiva per riempimento in vetroionomero (GI, glass ionomer)
1. Applicare Zipbond Universal sul dente preparato e strofinare per 10 secondi con una spazzolino, ad esempio Points (SDI Limited).
2. Lasciare sulla superficie preparata del dente per 10 secondi.
3. Soffiare con aria priva di acqua/olio fino a quando l'adesivo non è immobile (minimo 5 secondi).
4. Fotopolimerizzare per 10 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm), come la gamma di LED polimerizzanti Radii (SDI Limited). Utilizzare la lampada secondo le istruzioni del produttore.
5. Procedere con la preparazione del dente.

**Rimozione di manufatti protesici